

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
12 janvier 2006 (12.01.2006)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2006/002993 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷ : C08K 3/22,
9/06

(74) Mandataire : RIBIERE, Joël; M.F.P. Michelin, 23, place
des Carmes Dechaux, SGD/LG/PI-F35-Ladoux, FR-63040
Clermont-Ferrand Cedex 9 (FR).

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/EP2005/007281

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM,
PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM,
SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN,
YU, ZA, ZM, ZW.

(22) Date de dépôt international : 6 juillet 2005 (06.07.2005)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
0407667 7 juillet 2004 (07.07.2004) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf CA, MX, US) :
SOCIETE DE TECHNOLOGIE MICHELIN [FR/FR];
23, rue Breschet, F-63000 Clermont-Ferrand (FR).

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT,
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : MICHE-
LIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A. [CH/CH];
Route Louis Braille 10 et 12, CH-1763 Granges-Paccot
(CH).

(72) Inventeurs; et

Publiée :

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : LAPRA,
Arnaud [FR/FR]; Bâtiment D, 2, rue des Bouleaux,
F-63100 Clermont-Ferrand (FR). VARAGNIAT, Franck
[FR/FR]; 18, rue des Chardonnerets, F-63122 Ceyrat
(FR). VEYLAND, Anne [FR/FR]; 11, rue des Chaneaux,
F-63200 Marsat (FR).

— avec rapport de recherche internationale

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrégia-
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et
abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de
la Gazette du PCT.

(54) Title: RUBBER COMPOSITION FOR A TYRE, BASED ON A REINFORCING METALLIC HYDROXIDE

(54) Titre : COMPOSITION DE CAOUTCHOUC POUR PNEUMATIQUE A BASE D'UN HYDROXYDE METALLIQUE REN-
FORÇANT

(57) Abstract: The invention relates to a rubber composition which can be used to produce tyres and which contains at least one diene elastomer, a reinforcing filler and a coupling agent. The invention is characterised in that the aforementioned filler comprises a silica-coated synthetic metallic hydroxide, the metal of the hydroxide being selected from the group containing Al, Fe, Mg and mixtures of said metals. The invention also relates to the use of one such metallic hydroxide as a reinforcing filler in a diene rubber composition. The metallic hydroxide preferably comprises anisometric aggregates (secondary particles) and the primary particles can also be anisometric, e.g. in the form of rods, thereby providing the inventive compositions with an advantageous property anisotropy, in order to uncouple the mechanical properties thereof. The invention further relates to the use of one such rubber composition for the production of rubber articles, particularly tyres or semi-finished rubber products, such as treads, which are intended for tyres.

(57) Abrégé : Composition de caoutchouc utilisable pour la fabrication de pneumatiques, à base d'au moins un élastomère diénique, une charge renforçante et un agent de couplage, caractérisée en ce que ladite charge comporte un hydroxyde métallique de synthèse recouvert de silice, le métal de l'hydroxyde étant choisi dans le groupe constitué par Al, Fe, Mg et les mélanges de ces métaux. Utilisation à titre de charge renforçante, dans une composition de caoutchouc diénique, d'un tel hydroxyde métallique. L'hydroxyde métallique est de préférence constitué d'agrégats (particules secondaires) de forme anisométrique, les particules primaires pouvant être elles-mêmes de forme anisométrique, par exemple sous forme, de bâtonnets, ce qui confère aux compositions de l'invention une anisotropie de propriétés avantageuse pour découpler leurs propriétés mécaniques. Utilisation d'une telle composition de caoutchouc pour la fabrication d'articles en caoutchouc, en particulier de pneumatiques ou de produits semi-finis en caoutchouc destinés à ces pneumatiques, notamment de bandes de roulement.

WO 2006/002993 A1

COMPOSITION DE CAOUTCHOUC POUR PNEUMATIQUE
A BASE D'UN HYDROXYDE METALLIQUE RENFORÇANT

- 5 La présente invention est relative aux compositions de caoutchoucs diéniques utilisables pour la fabrication de pneumatiques ou de produits semi-finis pour pneumatiques, en particulier de bandes de roulement de ces pneumatiques, ainsi qu'aux charges inorganiques renforçantes susceptibles de renforcer de telles compositions de caoutchouc.
- 10 De façon à réduire la consommation de carburant et les nuisances émises par les véhicules à moteur, des efforts importants ont été réalisés par les concepteurs de pneumatiques afin d'obtenir des pneumatiques présentant à la fois une très faible résistance au roulement, une adhérence améliorée tant sur sol sec que sur sol humide ou enneigé, ainsi qu'une bonne résistance à l'usure.
- 15 De nombreuses solutions ont notamment été proposées dans le passé pour abaisser la résistance au roulement et améliorer l'adhérence des pneumatiques, mais celles-ci se traduisent en général par une déchéance très importante de la résistance à l'usure.
- 20 Il est bien connu notamment que l'incorporation de charges blanches conventionnelles comme par exemple des silices ou alumines conventionnelles, de la craie, du talc, des aluminosilicates naturels tels que bentonite ou le kaolin, dans des compositions de caoutchouc utilisées pour la fabrication de pneumatiques et notamment de bandes de roulement, se traduit certes par un abaissement de la résistance au roulement et par une
- 25 amélioration de l'adhérence sur sol mouillé, enneigé ou verglacé, mais aussi par une déchéance inacceptable de la résistance à l'usure liée au fait que ces charges blanches conventionnelles n'ont pas de capacité de renforcement suffisante vis-à-vis de telles compositions de caoutchouc. On qualifie généralement ces charges blanches, pour cette raison, de charges non renforçantes encore appelées charges inertes.
- 30 Une solution efficace à ce problème de résistance à l'usure insuffisante a été trouvée grâce à la mise au point, au cours des dix dernières années, de nouvelles compositions de caoutchouc comportant des charges inorganiques véritablement renforçantes, en particulier des silices hautement dispersibles dites "HDS" (pour "*Highly Dispersible Silica*"), qui se sont révélées
- 35 capables de remplacer les noirs de carbone conventionnels pour pneumatiques.

Les compositions à base de silice HDS présentent toutefois l'inconvénient connu de présenter une cinétique de vulcanisation sensiblement ralentie, en règle générale d'un facteur deux à trois, par rapport aux compositions conventionnelles chargées de noir de carbone. Les durées

de cuisson plus longues qui en résultent pénalisent, on le sait, la mise en œuvre industrielle des pneumatiques ou bandes de roulement de pneumatiques à base de telles compositions.

Or, les Demanderesses ont découvert lors de leurs recherches qu'il existe d'autres types de charge inorganique renforçante, en l'occurrence des hydroxydes métalliques spécifiques, du type synthétiques, qui eux aussi peuvent être utilisés dans les compositions de caoutchouc comme de véritables charges renforçantes, c'est-à-dire capables de remplacer des noirs de carbone conventionnels pour pneumatiques comme des silices HDS.

De manière inattendue, ces hydroxydes métalliques de synthèse spécifiques offrent non seulement une excellente capacité de renforcement aux compositions de caoutchouc les contenant, grâce à une aptitude à la dispersion élevée, proche de celles disponibles avec des silices type HDS, mais encore une cinétique de vulcanisation améliorée comparativement à l'emploi de telles silices.

En conséquence, un premier objet de l'invention concerne une composition de caoutchouc à base d'au moins un élastomère diénique, une charge renforçante et un agent de couplage, caractérisée en ce que ladite charge comporte au moins un hydroxyde métallique de synthèse recouvert de silice, le métal de l'hydroxyde étant choisi dans le groupe constitué par Al, Fe, Mg et les mélanges de ces métaux.

Cet hydroxyde métallique est de préférence constitué d'agrégats (ou particules secondaires) ayant une forme anisométrique, ce qui peut conférer aux compositions de l'invention une anisotropie de propriétés intéressante pour certaines applications.

L'invention a également pour objet l'utilisation à titre de charge renforçante, dans une composition de caoutchouc diénique, d'un hydroxyde métallique renforçant tel que défini ci-dessus.

L'invention a également pour objet un procédé d'obtention d'une composition de caoutchouc à cinétique de vulcanisation améliorée, utilisable pour la fabrication de pneumatiques, dans lequel on incorpore à au moins un élastomère diénique, au moins une charge inorganique renforçante et un agent de couplage assurant la liaison entre la charge inorganique renforçante et l'élastomère, ce procédé étant caractérisé en ce que ladite charge inorganique comporte un hydroxyde métallique "renforçant" (i.e., ayant toutes les caractéristiques précitées), et en ce qu'on malaxe thermomécaniquement le tout, en une ou plusieurs étapes, jusqu'à atteindre une température maximale comprise entre 110°C et 190°C.

L'invention a également pour objet l'utilisation d'une composition conforme à l'invention pour la fabrication d'articles finis ou produits semi-finis en caoutchouc, ainsi que ces articles finis

et produits semi-finis eux-mêmes, comportant une composition de caoutchouc conforme à l'invention, ces articles ou produits étant notamment destinés à tout système de liaison au sol des véhicules automobiles, tels que pneumatiques, appuis internes de sécurité pour pneumatiques, roues, ressorts en caoutchouc, articulations élastomériques, autres éléments de suspension et anti-vibratoire.

L'invention a tout particulièrement pour objet l'utilisation d'une composition de caoutchouc conforme à l'invention pour la fabrication de pneumatiques ou de produits semi-finis en caoutchouc destinés à ces pneumatiques, ces produits semi-finis étant notamment choisis dans le groupe constitué par les bandes de roulement, les sous-couches destinées par exemple à être placées sous ces bandes de roulement, les nappes sommet, les flancs, les nappes carcasse, les talons, les protecteurs, les chambres à air et les gommages intérieures étanches pour pneu sans chambre.

La composition conforme à l'invention est particulièrement adaptée à la fabrication de bandes de roulement de pneumatiques destinés à équiper des véhicules de tourisme, camionnettes, véhicules 4x4 (à 4 roues motrices), deux roues, "Poids-lourds" (c'est-à-dire métro, bus, engins de transport routier (camions, tracteurs, remorques), véhicules hors-la-route), avions, engins de génie civil, agricole, ou de manutention, ces bandes de roulement pouvant être utilisées lors de la fabrication de pneumatiques neufs ou pour le rechapage de pneumatiques usagés.

Des temps de cuisson réduits sont notamment avantageux pour les bandes de roulement destinées au rechapage, qu'il s'agisse de rechapage "à froid" (utilisation d'une bande de roulement précuite) ou de rechapage "à chaud" conventionnel (utilisation d'une bande de roulement à l'état cru). Dans ce dernier cas, une durée de cuisson réduite, outre le fait qu'elle diminue les coûts de production, limite la surcuisson (ou post-cuisson) imposée au reste de l'enveloppe (carcasse) du pneumatique usagé (déjà vulcanisé).

L'invention ainsi que ses avantages seront aisément compris à la lumière de la description et des exemples de réalisation qui suivent

I. MESURES ET TESTS UTILISES

35

I-1. Caractérisation des charges renforçantes

Les charges décrites ci-après consistent en des agglomérats de particules, susceptibles de se désagglomérer en ces particules sous l'effet d'une force externe, par exemple sous l'action d'un travail mécanique ou d'ultrasons. Le terme "particule" utilisé dans la présente demande

doit être compris dans son sens générique habituel d'agrégat (encore appelé "particule secondaire"), et non dans celui de particule élémentaire (encore appelé "particule primaire") pouvant former, le cas échéant, une partie de cet agrégat ; par "agrégat", il faut entendre de manière connue l'ensemble insécable (i.e., qui ne peut être coupé, divisé, partagé) qui est
5 produit lors de la synthèse de la charge, en général formé de particules élémentaires (primaires) agrégées entre elles.

Ces charges sont caractérisées comme indiqué ci-après.

10 a) surface spécifique BET:

La surface spécifique ("aire massique") BET est déterminée par adsorption de gaz à l'aide de la méthode de Brunauer-Emmett-Teller décrite dans "*The Journal of the American Chemical Society*" Vol. 60, page 309, février 1938), plus précisément selon la norme française NF ISO
15 9277 de décembre 1996 [méthode volumétrique multipoints (5 points) - gaz: azote - dégazage: 1 heure à 160°C - domaine de pression relative p/p_0 : 0.05 à 0.17].

b) taille moyenne des particules d_w :

20 La taille moyenne (en masse) des particules, notée d_w , est mesurée de manière connue après dispersion aux ultrasons de la charge à analyser.

La mesure est réalisée au moyen d'un sédimentomètre centrifuge à détection optique type "DCP" ("Disc Centrifuge Photosedimentometer"), commercialisé par la société Brookhaven
25 Instruments, utilisé notamment de manière connue pour la caractérisation de particules de noir de carbone. L'appareil est équipé d'une source LED émettant dans la bande spectrale comprise entre 600 et 700 nm.

Le mode opératoire est le suivant. On réalise une suspension de 20 à 200 mg d'échantillon de
30 charge à analyser (de préférence, 20 mg si $M = \text{Fe}$; 100 mg si $M = \text{Al}$; 200 mg si $M = \text{Mg}$) dans 40 mL de solution aqueuse contenant 12g/L d'hexamétaphosphate de sodium à titre de stabilisant de la suspension, par action durant 8 min, à 60% de puissance (60% de la position maxi du "output control"), d'une sonde ultrasons de 1500 W (sonificateur Vibracell 3/4 pouce commercialisé par la société Bioblock sous la référence M75450). Pour limiter
35 l'échauffement pendant la sonification, la suspension est placée de préférence dans un bain d'eau froide (par exemple à une température de 5 à 10°C). Après sonification, on introduit 15 mL de la suspension dans le disque en rotation. Après sédimentation pendant 120 min, la distribution en masse des tailles de particules est calculée par le logiciel du sédimentomètre "DCP" ; la moyenne en masse des tailles de particules, notée d_w , est calculée par le logiciel
40 à partir de l'équation suivante (avec n_i nombre d'objets dans la classe de diamètre d_i) :

$$d_w = \frac{\sum_{i=1}^n n_i d_i^4}{\sum_{i=1}^n n_i d_i^3}$$

Le calcul effectué par le logiciel utilise une correction optique spécifique tenant compte de l'indice de réfraction complexe du métal M de l'hydroxyde ($n^* = 1,65 + 0,1.i$ pour $M=Al$;
 5 $n^* = 1,574 + 0,1.i$ pour $M = Mg$; $n^* = 2,375 + 0,1.i$ pour $M = Fe$), de l'indice de réfraction du milieu de suspension et des caractéristiques spectrales du couple source/détecteur fournies par la société Brookhaven Instruments. L'indice de réfraction du milieu de suspension en fonction de la longueur d'onde de la source LED est obtenu de manière connue, par interpolation linéaire entre les valeurs d'indices de réfraction de l'eau à 20°C : 1,3322 à 620
 10 nm et 1,3305 à 690 nm. Cette correction optique est générée au moyen du programme DCP_SCAT.exe de Brookhaven Instruments.

c) vitesse de désagglomération α :

15 La vitesse de désagglomération (notée α) est mesurée au test dit "test de désagglomération aux ultrasons", à 70% de puissance d'une sonde de 600 W (watts), fonctionnant ici en mode pulsé (soit: 1 seconde ON, 1 seconde OFF) afin d'éviter un échauffement excessif de la sonde ultrasons durant la mesure. Ce test connu, faisant notamment l'objet de la demande de brevet WO99/28376 (voir également WO99/28380, WO00/73372, WO00/73373), permet de
 20 mesurer en continu l'évolution de la taille moyenne (en volume) des agglomérats de particules durant une sonification, selon les indications ci-après.

Le montage utilisé est constitué d'un granulomètre laser (type "Mastersizer S", commercialisé par Malvern Instruments - source laser He-Ne émettant dans le rouge, longueur d'onde
 25 632,8 nm) et de son préparateur ("Malvern Small Sample Unit MSX1"), entre lesquels a été intercalée une cellule de traitement en flux continu (Bioblock M72410) munie d'une sonde ultrasons (Sonificateur 1/2 pouce type Vibracell de 600 W commercialisé par la société Bioblock).

30 Une faible quantité, généralement comprise entre 20 et 200 mg de charge à analyser (par exemple 40 mg pour $M = Fe$; 80 mg pour $M = Al$; 150 mg pour $M = Mg$) est introduite dans le préparateur avec 160 mL d'eau, la vitesse de circulation étant fixée à son maximum. Au moins trois mesures consécutives sont réalisées pour déterminer selon la méthode de calcul connue de Fraunhofer (matrice de calcul Malvern 3\$\$\$D) le diamètre initial moyen (en
 35 volume) des agglomérats, noté $d_v[0]$. La sonification (mode pulsé 1 s ON, 1 s OFF) est ensuite établie à une puissance de 70% (soit 70% de la position maxi du "tip amplitude") et on suit durant 8 min environ l'évolution du diamètre moyen en volume $d_v[t]$ en fonction du temps "t" à raison d'une mesure toutes les 10 secondes environ. Après une période d'induction

(environ 3-4 min), il est observé que l'inverse du diamètre moyen en volume $1/d_v[t]$ varie linéairement, ou de manière sensiblement linéaire, avec le temps "t" (régime stable de désagglomération). La vitesse de désagglomération α est calculée par régression linéaire de la courbe d'évolution de $1/d_v[t]$ en fonction du temps "t", dans la zone de régime stable de désagglomération (en général, entre 4 et 8 min environ). Elle est exprimée en $\mu\text{m}^{-1}/\text{min}$.

La demande WO99/28376 précitée décrit en détail un dispositif de mesure utilisable pour la réalisation de ce test de désagglomération aux ultrasons. Ce dispositif, on le rappelle, consiste en un circuit fermé dans lequel peut circuler un flux d'agglomérats de particules en suspension dans un liquide. Ce dispositif comporte essentiellement un préparateur d'échantillon, un granulomètre laser et une cellule de traitement. Une mise à la pression atmosphérique, au niveau du préparateur d'échantillon et de la cellule de traitement elle-même, permet l'élimination en continu des bulles d'air qui se forment durant la sonification (action de la sonde ultrasons).

Le préparateur d'échantillon ("Malvern Small Sample Unit MSX1") est destiné à recevoir l'échantillon de charge à tester (en suspension dans son liquide) et à le faire circuler à travers le circuit à la vitesse préréglée (potentiomètre - vitesse maximum d'environ 3 L/min), sous la forme d'un flux de suspension liquide. Ce préparateur consiste simplement en une cuve de réception qui contient, et à travers laquelle circule la suspension à analyser. Il est équipé d'un moteur d'agitation, à vitesse modulable, afin d'éviter une sédimentation des agglomérats de particules de la suspension ; une mini-pompe centrifuge est destinée à assurer la circulation de la suspension dans le circuit ; l'entrée du préparateur est reliée à l'air libre via une ouverture destinée à recevoir l'échantillon de charge à tester et/ou le liquide utilisé pour la suspension.

Au préparateur est connecté un granulomètre laser ("Mastersizer S") dont la fonction est de mesurer en continu, à intervalles de temps réguliers, la taille moyenne en volume " d_v " des agglomérats, au passage du flux, grâce à une cellule de mesure à laquelle sont couplés les moyens d'enregistrement et de calcul automatiques du granulomètre. On rappelle ici brièvement que les granulomètres laser exploitent, de manière connue, le principe de la diffraction de la lumière par des objets solides mis en suspension dans un milieu dont l'indice de réfraction est différent de celui du solide. Selon la théorie de Fraunhofer, il existe une relation entre la taille de l'objet et l'angle de diffraction de la lumière (plus l'objet est petit et plus l'angle de diffraction sera élevé). Pratiquement, il suffit de mesurer la quantité de lumière diffractée pour différents angles de diffraction pour pouvoir déterminer la distribution de taille (en volume) de l'échantillon, d_v correspondant à la taille moyenne en volume de cette distribution ($d_v = \Sigma(n_i d_i^4) / \Sigma(n_i d_i^3)$ avec n_i nombre d'objets de la classe de taille ou diamètre d_i).

Intercalée entre le préparateur et le granulomètre laser se trouve enfin une cellule de traitement équipée d'une sonde ultrasons, pouvant fonctionner en mode continu ou pulsé, destinée à casser en continu les agglomérats de particules au passage du flux. Ce flux est thermostaté par l'intermédiaire d'un circuit de refroidissement disposé, au niveau de la cellule, dans une double enveloppe entourant la sonde, la température étant contrôlée par exemple par une sonde de température plongeant dans le liquide au niveau du préparateur.

I-2. Caractérisation des compositions de caoutchouc

Les compositions de caoutchouc sont caractérisées, avant et après cuisson, comme indiqué ci-après.

a) essais de traction:

Ces essais permettent de déterminer les contraintes d'élasticité et les propriétés à la rupture. Sauf indication différente, ils sont effectués conformément à la norme française NF T 46-002 de septembre 1988. On mesure en première élongation (i.e., sans cycle d'accommodation – les modules sont alors notés "M") les modules sécants vrais (i.e., calculés en se ramenant à la section réelle de l'éprouvette), exprimés en MPa, à 100% d'allongement (modules notés M100), et à 300% d'allongement (modules notés M300).

On mesure également les contraintes à la rupture (en MPa) et les allongements à la rupture (en %). Toutes ces mesures de traction sont effectuées dans les conditions normales de température et d'hygrométrie ($23 \pm 2^\circ\text{C}$; $50 \pm 5\%$ d'humidité relative - norme française NF T 40-101 de décembre 1979).

b) propriétés dynamiques:

Les propriétés dynamiques sont mesurées sur un viscoanalyseur (Metravib VA4000), selon la norme ASTM D5992-96. On enregistre la réponse d'un échantillon de composition vulcanisée (éprouvette cylindrique de 2 mm d'épaisseur et de 315 mm² de section), soumis à une sollicitation sinusoïdale en cisaillement simple alterné, à la fréquence de 10Hz, à une température de 23°C. On effectue un balayage en amplitude de déformation crête-crête de 0,1% à 50% (cycle aller), puis de 50% à 0,1% (cycle retour); pour le cycle retour, on enregistre la valeur maximale du facteur de perte, notée $\tan(\delta)_{\text{max}}$.

c) rhéométrie:

Les mesures sont effectuées à 150°C avec un rhéomètre à chambre oscillante, selon la norme DIN 53529 - partie 3 (juin 1983). L'évolution du couple rhéométrique en fonction du temps

décrit l'évolution de la rigidification de la composition par suite de la réaction de vulcanisation. Les mesures sont traitées selon la norme DIN 53529 - partie 2 (mars 1983). T_i (en min) est le délai d'induction, c'est-à-dire le temps nécessaire au début de la réaction de vulcanisation. On mesure également la constante de vitesse de conversion K (en min^{-1}) d'ordre 1, calculée entre 30% et 80% de conversion, qui permet d'apprécier la cinétique de vulcanisation (plus K est élevée, plus la cinétique est rapide).

II. CONDITIONS DE REALISATION DE L'INVENTION

10

Les compositions de caoutchouc selon l'invention sont à base des constituants suivants : (i) un (au moins un) élastomère diénique, (ii) une (au moins une) charge renforçante et (iii) un (au moins un) agent de couplage assurant la liaison entre cette charge et cet élastomère diénique, ladite charge comprenant un hydroxyde métallique renforçant tel que décrit en détail ci-après.

Bien entendu, par l'expression "composition à base de", il faut entendre une composition comportant le mélange et/ou le produit de réaction des différents constituants de base utilisés, certains de ces constituants pouvant réagir et/ou étant destinés à réagir entre eux, au moins partiellement, lors des différentes phases de fabrication de la composition, ou lors de sa cuisson ultérieure.

Dans la présente description, sauf indication expresse différente, tous les pourcentages (%) indiqués sont des % en masse.

II-1. Elastomère diénique

Par élastomère ou caoutchouc "diénique", on entend de manière connue un élastomère issu au moins en partie (i.e. un homopolymère ou un copolymère) de monomères diènes, c'est-à-dire de monomères porteurs de deux doubles liaisons carbone-carbone, conjuguées ou non.

Ces élastomères diéniques peuvent être classés dans deux catégories : "essentiellement insaturés" ou "essentiellement saturés". On entend en général par "essentiellement insaturé", un élastomère diénique issu au moins en partie de monomères diènes conjugués, ayant un taux de motifs ou unités d'origine diénique (diènes conjugués) qui est supérieur à 15% (% en moles); c'est ainsi que des élastomères diéniques tels que les caoutchoucs butyle ou les copolymères de diènes et d'alpha-oléfinés type EPDM n'entrent pas dans la définition précédente et peuvent être notamment qualifiés d'élastomères diéniques "essentiellement saturés" (taux de motifs d'origine diénique faible ou très faible, toujours inférieur à 15%).

Dans la catégorie des élastomères diéniques "essentiellement insaturés", on entend en particulier par élastomère diénique "fortement insaturé" un élastomère diénique ayant un taux de motifs d'origine diénique (diènes conjugués) qui est supérieur à 50%.

5 Ces définitions étant données, on entend en particulier par élastomère diénique susceptible d'être utilisé dans les compositions conformes à l'invention:

- (a) tout homopolymère obtenu par polymérisation d'un monomère diène conjugué ayant de 4 à 12 atomes de carbone;
- 10 (b) tout copolymère obtenu par copolymérisation d'un ou plusieurs diènes conjugués entre eux ou avec un ou plusieurs composés vinyle aromatique ayant de 8 à 20 atomes de carbone;
- (c) tout copolymère ternaire obtenu par copolymérisation d'éthylène, d'une α -oléfine ayant 3 à 6 atomes de carbone avec un monomère diène non conjugué ayant de 6 à 12 atomes de
15 carbone, comme par exemple les élastomères obtenus à partir d'éthylène, de propylène avec un monomère diène non conjugué du type précité tel que notamment l'hexadiène-1,4, l'éthylidène norbornène, le dicyclopentadiène;
- (d) tout copolymère d'isobutène et d'isoprène (caoutchouc butyle), ainsi que les versions halogénées, en particulier chlorées ou bromées, de ce type de copolymère.

20

Bien qu'elle s'applique à tout type d'élastomère diénique, l'homme du métier du pneumatique comprendra que la présente invention, en particulier lorsque la composition de caoutchouc est destinée à une bande de roulement de pneumatique, est de préférence mise en œuvre avec des élastomères diéniques essentiellement insaturés, en particulier du type (a) ou (b) ci-dessus.

25

A titre de diènes conjugués conviennent notamment le butadiène-1,3, le 2-méthyl-1,3-butadiène, les 2,3-di(alkyle en C_1-C_5)-1,3-butadiènes tels que par exemple le 2,3-diméthyl-1,3-butadiène, le 2,3-diéthyl-1,3-butadiène, le 2-méthyl-3-éthyl-1,3-butadiène, le 2-méthyl-3-isopropyl-1,3-butadiène, un aryl-1,3-butadiène, le 1,3-pentadiène, le 2,4-hexadiène. A titre de
30 composés vinyle-aromatiques conviennent par exemple le styrène, l'ortho-, méta-, para-méthylstyrène, le mélange commercial "vinyle-toluène", le para-tertiobutylstyrène, les méthoxystyrènes, les chlorostyrènes, le vinylmésitylène, le divinylbenzène, le vinylnaphtalène.

35 Les copolymères peuvent contenir entre 99% et 20% en poids d'unités diéniques et de 1% à 80% en poids d'unités vinylaromatiques. Les élastomères peuvent avoir toute microstructure qui est fonction des conditions de polymérisation utilisées, notamment de la présence ou non d'un agent modifiant et/ou randomisant et des quantités d'agent modifiant et/ou randomisant employées. Les élastomères peuvent être par exemple à blocs, statistiques, séquencés,
40 microséquencés et être préparés en dispersion ou en solution ; ils peuvent être couplés et/ou

étoilés ou encore fonctionnalisés avec un agent de couplage et/ou d'étoilage ou de fonctionnalisation.

Conviennent les polybutadiènes et en particulier ceux ayant une teneur en unités -1,2 comprise entre 4% et 80% ou ceux ayant une teneur en cis-1,4 supérieure à 80%, les polyisoprènes, les copolymères de butadiène-styrène et en particulier ceux ayant une teneur en styrène comprise entre 5% et 50% en poids et plus particulièrement entre 20% et 40%, une teneur en liaisons -1,2 de la partie butadiénique comprise entre 4% et 65%, une teneur en liaisons trans-1,4 comprise entre 20% et 80%, les copolymères de butadiène-isoprène et notamment ceux ayant une teneur en isoprène comprise entre 5% et 90% en poids et une température de transition vitreuse (T_g , mesurée selon ASTM D3418) de -40°C à -80°C , les copolymères isoprène-styrène et notamment ceux ayant une teneur en styrène comprise entre 5% et 50% en poids et une T_g comprise entre -25°C et -50°C . Dans le cas des copolymères de butadiène-styrène-isoprène conviennent notamment ceux ayant une teneur en styrène comprise entre 5% et 50% en poids et plus particulièrement comprise entre 10% et 40%, une teneur en isoprène comprise entre 15% et 60% en poids et plus particulièrement entre 20% et 50%, une teneur en butadiène comprise entre 5% et 50% en poids et plus particulièrement comprise entre 20% et 40%, une teneur en unités -1,2 de la partie butadiénique comprise entre 4% et 85%, une teneur en unités trans -1,4 de la partie butadiénique comprise entre 6% et 80%, une teneur en unités -1,2 plus -3,4 de la partie isoprénique comprise entre 5% et 70% et une teneur en unités trans -1,4 de la partie isoprénique comprise entre 10% et 50%, et plus généralement tout copolymère butadiène-styrène-isoprène ayant une T_g comprise entre -20°C et -70°C .

En résumé, l'élastomère diénique de la composition conforme à l'invention est choisi préférentiellement dans le groupe des élastomères diéniques fortement insaturés constitué par les polybutadiènes (en abrégé "BR"), les polyisoprènes de synthèse (IR), le caoutchouc naturel (NR), les copolymères de butadiène, les copolymères d'isoprène et les mélanges de ces élastomères. De tels copolymères sont plus préférentiellement choisis dans le groupe constitué par les copolymères de butadiène-styrène (SBR), les copolymères d'isoprène-butadiène (BIR), les copolymères d'isoprène-styrène (SIR) et les copolymères d'isoprène-butadiène-styrène (SBIR).

La composition conforme à l'invention est notamment destinée à une bande de roulement pour pneumatique, qu'il s'agisse d'un pneumatique neuf ou usagé (cas d'un rechapage).

Lorsque une telle bande de roulement est destinée notamment à un pneumatique tourisme, l'élastomère diénique est de préférence un SBR ou un coupage (mélange) SBR/BR, SBR/NR (ou SBR/IR), ou encore BR/NR (ou BR/IR). Dans le cas d'un élastomère SBR, on utilise notamment un SBR ayant une teneur en styrène comprise entre 20% et 30% en poids, une

teneur en liaisons vinyliques de la partie butadiénique comprise entre 15% et 65%, une teneur en liaisons trans-1,4 comprise entre 15% et 75% et une Tg comprise entre -20°C et -55°C, ce copolymère SBR, de préférence préparé en solution (SSBR), étant éventuellement utilisé en mélange avec un polybutadiène (BR) possédant de préférence plus de 90% de liaisons cis-1,4.

5

Selon un autre mode de réalisation particulier, l'élastomère diénique est majoritairement (pour plus de 50 pce) un élastomère isoprénique. C'est le cas en particulier lorsque les compositions de l'invention sont destinées à constituer, dans les pneumatiques, les matrices de caoutchouc de certaines bandes de roulement, par exemple pour véhicules industriels, de nappes d'armature de sommet (par exemple de nappes de travail, nappes de protection ou nappes de fretage), de nappes d'armature de carcasse, de flancs, de bourrelets, de protecteurs, de sous-couches, de blocs de caoutchouc et autres gommages internes assurant l'interface entre les zones précitées des pneumatiques.

15 Par "élastomère isoprénique", on entend de manière connue un homopolymère ou un copolymère d'isoprène, en d'autres termes un élastomère diénique choisi dans le groupe constitué par le caoutchouc naturel (NR), les polyisoprènes de synthèse (IR), les différents copolymères d'isoprène et les mélanges de ces élastomères. Parmi les copolymères d'isoprène, on citera en particulier les copolymères d'isobutène-isoprène (caoutchouc butyle - IIR), d'isoprène-styrène (SIR), d'isoprène-butadiène (BIR) ou d'isoprène-butadiène-styrène (SBIR). Cet élastomère isoprénique est de préférence du caoutchouc naturel ou un polyisoprène cis-1,4 de synthèse; parmi ces polyisoprènes de synthèse, sont utilisés de préférence des polyisoprènes ayant un taux (% molaire) de liaisons cis-1,4 supérieur à 90%, plus préférentiellement encore supérieur à 98%, notamment supérieurs à 99%.

25

Selon un autre mode de réalisation avantageux de l'invention, notamment lorsqu'elle est destinée à un flanc de pneumatique, la composition conforme à l'invention peut contenir au moins un élastomère diénique essentiellement saturé, en particulier au moins un copolymère EPDM, que ce copolymère soit par exemple utilisé ou non en mélange avec un ou plusieurs des élastomères diéniques fortement insaturés cités précédemment.

30

Les compositions de l'invention peuvent contenir un seul élastomère diénique ou un mélange de plusieurs élastomères diéniques, le ou les élastomères diéniques pouvant être utilisés en association avec tout type d'élastomère synthétique autre que diénique, voire avec des polymères autres que des élastomères, par exemple des polymères thermoplastiques.

35

II-2. Hydroxyde métallique renforçant

L'hydroxyde utilisé à titre de charge renforçante dans la composition de l'invention est une charge du type hybride ou composite, consistant en un hydroxyde métallique de synthèse

40

recouvert de silice dont le métal M est choisi dans le groupe constitué par Al, Fe, Mg, et les mélanges de ces métaux. De préférence, M représente Al ou Mg.

- 5 De préférence, le taux de silice présent à la surface de cet hydroxyde métallique représente entre 5% et 50%, plus préférentiellement entre 10% et 40%, en particulier entre 15% et 35% (% en poids du poids total d'hydroxyde revêtu).

- 10 Par hydroxyde métallique, on doit entendre tout hydroxyde y compris oxyde-hydroxyde desdits métaux ou mélange de métaux, quelle que soit sa forme, cristalline ou amorphe, anhydre ou hydratée, et la nature de ses éventuelles impuretés.

- 15 Pour un compromis optimisé quant à la processabilité des compositions, leurs propriétés d'hystérèse, de renforcement et de résistance à l'usure, en particulier en pneumatique, la surface spécifique BET de cet hydroxyde métallique renforçant est de préférence comprise entre 50 et 700 m²/cm³, plus préférentiellement comprise entre 100 et 600 m²/cm³ (par exemple entre 200 et 500 m²/cm³); sa taille moyenne en masse de particules, notée d_w, est de préférence comprise entre 20 et 400 nm, plus préférentiellement comprise entre 50 et 300 nm (par exemple comprise entre 100 et 200 nm).

- 20 D'autre part, la dispersibilité intrinsèque d'une charge peut être évaluée de manière connue à l'aide du test de désagglomération aux ultrasons décrit au chapitre I précédent. De préférence, l'hydroxyde métallique renforçant présente une vitesse de désagglomération α supérieure à 1.10⁻³ $\mu\text{m}^{-1}/\text{min}$, plus préférentiellement supérieure à 4.10⁻³ $\mu\text{m}^{-1}/\text{min}$.

- 25 L'état physique sous lequel peut se présenter l'hydroxyde métallique renforçant est indifférent, que ce soit sous forme de poudre, de microperles, de granulés, de pellets, de billes ou toute autre forme densifiée, à la condition bien évidemment que le mode de densification n'altère pas les caractéristiques essentielles ou préférentielles préconisées pour cette charge.

- 30 Selon un mode préférentiel de réalisation de l'invention, l'hydroxyde métallique utilisé est constitué d'agrégats (plus ou moins agglomérés entre eux) ayant une forme anisométrique, c'est-à-dire présentant un rapport de forme ($F_1 = L_1/E_1$) supérieur à 2,0, plus préférentiellement supérieur à 3,0, L₁ représentant la longueur (ou plus grande dimension) et E₁ l'épaisseur (ou plus petite dimension, par exemple le diamètre) moyennes desdits agrégats, ces moyennes étant calculées en nombre. Plus préférentiellement encore, F₁ est compris entre 3 et 10.

- 40 Selon un autre mode préférentiel, de préférence combiné au précédent, ce sont les particules primaires elles-mêmes, constitutives des agrégats, qui sont anisométriques, par exemple en forme de bâtonnets, lesdites particules primaires ayant un rapport de forme ($F_2 = L_2/E_2$)

supérieur à 2,0, plus préférentiellement supérieur à 3,0, L_2 représentant la longueur (ou plus grande dimension) et E_2 l'épaisseur (ou plus petite dimension, par exemple le diamètre) moyennes desdites particules primaires, ces moyennes étant calculées en nombre. Plus préférentiellement encore, F_2 est compris entre 3 et 20.

5

Dans un tel cas, L_2 est de préférence comprise entre 10 et 400 nm et E_2 est de préférence comprise entre 5 et 25 nm. Plus préférentiellement, L_2 est comprise dans un domaine de 20 à 100 nm, et E_2 est comprise dans un domaine de 10 à 20 nm.

10 L'hydroxyde métallique renforçant est susceptible d'être préparé par tout procédé connu de revêtement ("coating") d'une charge minérale ou organique par de la silice, appliqué dans le cas présent à un hydroxyde métallique de synthèse dont le métal M est choisi dans le groupe constitué par Al, Fe, Mg et les mélanges de ces métaux.

15 Selon un mode préférentiel, un tel procédé de revêtement comporte les étapes suivantes :

- partir d'une suspension d'hydroxyde du métal M dans l'eau ou tout solvant approprié pour la synthèse de la silice ;
- réaliser la synthèse de silice sur la surface des particules d'hydroxyde ;
- 20 - filtrer la suspension obtenue, laver le filtrat et sécher.

Dans un tel procédé, la concentration de la suspension en hydroxyde de métal M est de préférence inférieure à 20 g/l, plus préférentiellement inférieure à 10 g/l (par exemple de l'ordre de 5 g/l). Le lavage du filtrat est opéré en une ou plusieurs fois dans l'eau ou le solvant
25 utilisé pour la synthèse de la silice, étant précisé que la dernière opération de lavage est effectuée de préférence dans l'eau.

On sèche ensuite le filtrat ainsi obtenu avec un moyen de séchage apte à limiter l'agglomération des particules d'hydroxyde lors de l'élimination de l'eau. Les moyens de
30 séchage utilisables sont connus de l'homme du métier : on peut procéder par exemple par cryolyophilisation, par atomisation, ou sous conditions super-critiques, ou utiliser tout autre moyen équivalent apte à éviter une agglomération excessive, par capillarité, des particules d'hydroxyde lors de l'élimination de l'eau.

35 A titre d'exemples, peut être utilisé un procédé de revêtement s'inspirant d'au moins une des méthodes connues suivantes :

- méthode de recouvrement des particules par hydrolyse du tétraéthylorthosilicate (TEOS) dans l'alcool (M.Ohmori et E.Matijevic, J. colloid inter. Sci. 160, 288-292 (1993)),

méthode dérivant elle-même du procédé connu de synthèse de silice sous le nom de voie "Stoeber" (W. Stoeber, A. Fink, E. Bohm, J. Colloid Inter. Sci. 26, 62-69 (1968)) ;

- méthode de synthèse de silice à partir d'un précurseur silicate de sodium (Na_2SiO_3) comme décrit par exemple dans la demande de brevet EP-A-0 407 262 ;

5 - méthode de recouvrement de noir de carbone par de la silice comme décrit dans les exemples 1 et 2 de la demande de brevet WO00/05312.

Il est à noter que si l'on synthétise l'hydroxyde métallique de départ, il est préférable de ne pas sécher ses particules avant de mettre en œuvre le procédé de revêtement ci-dessus, de manière
10 à limiter autant que possible le risque d'agglomération des particules entre elles avant dépôt de la couche superficielle de silice.

L'hydroxyde métallique renforçant décrit ci-dessus peut constituer la totalité ou une partie seulement de la charge renforçante totale, dans ce dernier cas associé par exemple à une autre
15 charge inorganique renforçante telle qu'une silice, notamment HDS, ou à du noir de carbone conventionnel.

De préférence, l'hydroxyde métallique renforçant constitue la majorité, c'est-à-dire plus de 50% en poids de la charge renforçante totale. Avantageusement, il représente plus de 80%,
20 encore plus préférentiellement plus de 90% de la charge renforçante totale. Il peut avantageusement constituer 100% de la charge inorganique renforçante, associé ou non à du noir de carbone comme indiqué ci-après.

Par charge inorganique renforçante, on entend ici une charge inorganique ou minérale,
25 quelles que soient sa couleur et son origine (naturelle ou de synthèse), encore appelée charge "blanche", charge "claire" ou encore charge "non-noire" ("*non-black filler*") par opposition au noir de carbone, cette charge inorganique étant capable de renforcer à elle seule, sans autre moyen qu'un agent de couplage intermédiaire, une composition de caoutchouc destinée à la fabrication de pneumatiques, en d'autres termes capable de remplacer, dans sa fonction de
30 renforcement, une charge conventionnelle de noir de carbone de grade pneumatique.

Comme charges inorganiques renforçantes complémentaires possibles conviennent notamment des charges minérales du type siliceuse, en particulier de la silice (SiO_2), ou du type alumineuse, en particulier de l'alumine (Al_2O_3). La silice utilisée peut être toute silice
35 renforçante connue de l'homme du métier, notamment toute silice précipitée ou pyrogénée présentant une surface BET ainsi qu'une surface spécifique CTAB toutes deux inférieures à 450 m^2/g , de préférence de 30 à 400 m^2/g . A titres de silices précipitées hautement dispersibles (HDS), on citera par exemple les silices Ultrasil 7000 et Ultrasil 7005 de la société Degussa, les silices Zeosil 1165MP, 1135MP et 1115MP de la société Rhodia, la
40 silice Hi-Sil EZ150G de la société PPG, les silices Zeopol 8715, 8745 et 8755 de la Société

Huber. Comme exemples d'alumines renforçantes, on peut citer les alumines "Baikalox" "A125" ou "CR125" de la société Bałkowski, "APA-100RDX" de Condea, "Aluminoxid C" de Degussa ou "AKP-G015" de Sumitomo Chemicals.

- 5 L'hydroxyde métallique renforçant peut être utilisé également associé à un noir de carbone, par exemple un noir du type HAF, ISAF, SAF, conventionnellement utilisé dans les pneumatiques et particulièrement dans les bandes de roulement des pneumatiques (par exemple noirs N115, N134, N234, N326, N330, N339, N347, N375, ou encore, selon les applications visées, les noirs de séries plus élevées, par exemple N660, N683, N772).

10

- La quantité de noir de carbone présente dans la charge renforçante totale peut varier dans de larges limites, elle est de préférence inférieure à celle de l'hydroxyde métallique renforçant. Avantagusement, on utilise du noir de carbone en très faible proportion, à un taux préférentiel inférieur à 10 pce, plus préférentiellement inférieur à 6 pce, par exemple entre 0 et 3 pce (parties en poids pour cent parties d'élastomère). Dans les intervalles indiqués, on bénéficie des propriétés colorantes (agent de pigmentation noire) et anti-UV des noirs de carbone, sans pénaliser par ailleurs les performances typiques apportées par l'hydroxyde métallique renforçant.

15

- 20 De manière préférentielle, le taux de charge renforçante totale dans les compositions de l'invention est compris dans un domaine allant de 20 à 400 pce, plus préférentiellement de 30 à 200 pce.

- Lorsque les compositions de l'invention sont destinées à des pneumatiques, notamment à des bandes de roulement de pneumatiques, le taux d'hydroxyde métallique renforçant est de préférence supérieur à 50 pce, plus préférentiellement compris entre 50 et 150 pce.

25

- A la charge renforçante précédemment décrite peuvent être également ajoutés, selon l'application visée, des charges inertes (non renforçantes) telles que particules d'argile, bentonite, talc, craie, kaolin, utilisables par exemple dans des flancs ou des bandes de roulement de pneumatique colorés.

30

II-3. Agent de couplage

- 35 Il est bien connu de l'homme du métier qu'il est nécessaire d'utiliser, dans le cas d'une charge inorganique renforçante, un agent de couplage encore appelé agent de liaison qui a pour fonction d'assurer la liaison ou "couplage" entre la charge inorganique et l'élastomère, tout en facilitant la dispersion de cette charge inorganique au sein de la matrice élastomérique.

L'hydroxyde métallique renforçant nécessite lui aussi l'emploi d'un tel agent de couplage pour assurer sa fonction de charge renforçante dans les compositions de caoutchouc conformes à l'invention.

5 Par agent de couplage, on entend plus précisément un agent apte à établir une connexion suffisante, de nature chimique et/ou physique, entre la charge considérée et l'élastomère ; un tel agent de couplage, au moins bifonctionnel, a par exemple comme formule générale simplifiée " Y-T-X ", dans laquelle :

- 10 - Y représente un groupe fonctionnel (fonction "Y") qui est capable de se lier physiquement et/ou chimiquement à la charge inorganique, une telle liaison pouvant être établie, par exemple, entre un atome de silicium de l'agent de couplage et les groupes hydroxyle (OH) de surface de la charge inorganique ;
- 15 - X représente un groupe fonctionnel (fonction "X") capable de se lier physiquement et/ou chimiquement à l'élastomère, par exemple par l'intermédiaire d'un atome de soufre ;
- T représente un groupe permettant de relier Y et X.

Les agents de couplage ne doivent en particulier pas être confondus avec de simples agents de recouvrement de la charge considérée qui, de manière connue, peuvent comporter la fonction Y active vis-à-vis de la charge mais sont dépourvus de la fonction X active vis-à-vis de l'élastomère.


De tels agents de couplage, d'efficacité variable, ont été décrits dans un très grand nombre de documents et sont bien connus de l'homme du métier. On peut utiliser en fait tout agent de couplage susceptible d'assurer efficacement la liaison ou couplage entre une charge inorganique renforçante telle que silice et un élastomère diénique, comme par exemple un organosilane, notamment un alkoxysilane sulfuré, ou encore un polyorganosiloxane au moins bifonctionnel (porteur des fonctions X et Y précitées).

30 Des agents de couplage silice/élastomère, notamment, ont été décrits dans un grand nombre de documents, les plus connus étant des alkoxysilanes bifonctionnels tels que des alkoxysilanes sulfurés. On utilise en particulier des alkoxysilanes sulfurés, dits "symétriques" ou "asymétriques" selon leur structure particulière, tels que décrits par exemple dans les demandes de brevet ou brevets US-A-3 842 111, US-A-3 873 489, US-A-3 978 103, US-A-3 997 581, US-A-4 002 594, US-A-4 072 701, US-A-4 129 585, ou dans les documents plus récents US-A-5 580 919, US-A-5 583 245, US-A-5 650 457, US-A-5 663 358, US-A-5 663 395, US-A-5 663 396, US-A-5 674 932, US-A-5 675 014, US-A-5 684 171, US-A-5 684 172, US-A-5 696 197, US-A-5 708 053, US-A-5 892 085, WO 02/083782 ou qui énoncent en
40 détail de tels composés connus.

Convienient en particulier pour la mise en œuvre de l'invention, sans que la définition ci-après soit limitative, des alkoxysilanes polysulfurés symétriques répondant à la formule générale (I) suivante:

(I) $Z - A - S_n - A - Z$, dans laquelle:

- n est un entier de 2 à 8 (de préférence de 2 à 5);
- A est un radical hydrocarboné divalent (de préférence des groupements alkylène en C_1-C_{18} ou des groupements arylène en C_6-C_{12} , plus particulièrement des alkylènes en C_1-C_{10} , notamment en C_1-C_4 en particulier le propylène);
- Z répond à l'une des formules ci-après:



dans lesquelles:

- les radicaux R^1 , substitués ou non substitués, identiques ou différents entre eux, représentent un groupe alkyle en C_1-C_{18} , cycloalkyle en C_5-C_{18} ou aryle en C_6-C_{18} (de préférence des groupes alkyle en C_1-C_6 , cyclohexyle ou phényle, notamment des groupes alkyle en C_1-C_4 , plus particulièrement le méthyle et/ou l'éthyle).
- les radicaux R^2 , substitués ou non substitués, identiques ou différents entre eux, représentent un groupe alkoxyle en C_1-C_{18} ou cycloalkoxyle en C_5-C_{18} (de préférence des groupes alkoxyle en C_1-C_8 ou cycloalkoxyle en C_5-C_8 , plus préférentiellement des groupes alkoxyle en C_1-C_4 , en particulier le méthoxyle et/ou l'éthoxyle).

Dans le cas d'un mélange d'alkoxysilanes polysulfurés répondant à la formule (I) ci-dessus, notamment des mélanges usuels disponibles commercialement, la valeur moyenne des "n" est un nombre fractionnaire de préférence compris entre 2 et 5, plus préférentiellement proche de 4. Mais l'invention peut être aussi avantageusement mise en œuvre par exemple avec des alkoxysilanes disulfurés ($n = 2$).

A titre d'exemples de silanes polysulfurés, on citera plus particulièrement les polysulfures (notamment disulfures, trisulfures ou tétrasulfures) de bis-(alkoxyl(C_1-C_4)-alkyl(C_1-C_4))silyl-alkyl(C_1-C_4)), comme par exemple les polysulfures de bis(3-triméthoxysilylpropyl) ou de bis(3-triéthoxysilylpropyl) tels que le tétrasulfure de bis(3-tri-éthoxysilylpropyl), en abrégé TESPT, de formule $[(C_2H_5O)_3Si(CH_2)_3S_2]_2$ ou le disulfure de bis-(triéthoxysilylpropyle), en abrégé TESP, de formule $[(C_2H_5O)_3Si(CH_2)_3S]_2$.

Le TESP_D est commercialisé par exemple par la société Degussa sous la dénomination Si75 (sous forme d'un mélange de disulfure - à 75% en poids - et de polysulfures), ou encore par la société Witco sous la dénomination Silquest A1589. Le TESP_T est commercialisé par exemple par la société Degussa sous la dénomination Si69 (ou X50S lorsqu'il est supporté à 50% en poids sur du noir de carbone), ou encore par la société Osi Specialties sous la dénomination Silquest A1289 (dans les deux cas, mélange commercial de polysulfures avec une valeur moyenne pour n qui est proche de 4).

On citera également comme agents de couplage préférentiels les polysulfures (notamment disulfures, trisulfures ou tétrasulfures) de bis-(monoalkoxyl(C₁-C₄)-dialkyl(C₁-C₄)silylpropyl), plus particulièrement le tétrasulfure de bis-monoéthoxydiméthylsilylpropyl tel que décrit dans la demande WO 02/083782.

A titre d'exemples d'agents de couplage autres que les alkoxysilanes polysulfurés précités, on citera notamment des polyorganosiloxanes bifonctionnels tels que décrits par exemple dans les demandes WO 99/02602 ou WO 01/96442, ou encore les polysulfures d'hydroxysilane tels que décrits dans les demandes WO 02/30939 et WO 02/31041.

L'homme du métier saura ajuster la teneur en agent de couplage dans les compositions de l'invention, en fonction de l'application visée, de la nature de l'élastomère utilisé et de la quantité d'hydroxyde métallique renforçant, complété le cas échéant de toute autre charge inorganique employée à titre de charge renforçante complémentaire.

Le taux d'agent de couplage, ramené au poids d'élastomère diénique, est de préférence compris entre 0,1 et 15 pce, plus préférentiellement compris entre 0,5 et 10 pce.

L'agent de couplage utilisé pourrait être préalablement greffé (via la fonction "X") sur l'élastomère diénique de la composition de l'invention, l'élastomère ainsi fonctionnalisé ou "précouplé" comportant alors la fonction "Y" libre pour l'hydroxyde métallique renforçant. L'agent de couplage pourrait également être préalablement greffé (via la fonction "Y") sur l'hydroxyde métallique renforçant, la charge ainsi "précouplée" pouvant ensuite être liée à l'élastomère diénique par l'intermédiaire des fonctions libres "X". On préfère toutefois utiliser l'agent de couplage à l'état libre (i.e., non greffé) ou greffé sur l'hydroxyde métallique renforçant, notamment pour des raisons de meilleure processabilité des compositions à l'état cru.

II-4. Additifs divers

Les compositions conformes à l'invention peuvent contenir, outre les composés déjà décrits, les additifs habituellement utilisés dans les compositions de caoutchouc diénique destinées à la fabrication de systèmes de liaison au sol des véhicules automobiles, en particulier de pneumatiques, comme par exemple des plastifiants ou des huiles d'extension que ces derniers soient de nature aromatique ou non-aromatique, notamment des huiles très faiblement ou non aromatiques (e.g., huiles naphéniques ou paraffiniques, huiles MES ou TDAE) et/ou des résines plastifiantes hydrocarbonées à haute Tg (de préférence supérieure à 30°C), des pigments, des agents de protection du type antioxydants, antiozonants, des agents anti-fatigue, des activateurs de couplage, des accepteurs et donneurs de méthylène, bismaléimides ou autres résines renforçantes tels que décrits par exemple dans WO02/10269, un système de réticulation à base soit de soufre, soit de donneurs de soufre et/ou de peroxyde, des accélérateurs de vulcanisation, des activateurs de vulcanisation, des systèmes promoteurs d'adhésion du caoutchouc au métal ou au textile, des agents antiréversion tels que par exemple l'hexathiosulfonate de sodium ou le N,N'-m-phénylène-biscitraconimide, etc. L'homme du métier saura ajuster la formulation de la composition en fonction de ses besoins particuliers.

Les compositions de caoutchouc conformes à l'invention peuvent également contenir, en complément des agents de couplage précités, des agents de recouvrement (comportant par exemple la seule fonction Y) de l'hydroxyde métallique renforçant ou plus généralement des agents d'aide à la mise en œuvre susceptibles, grâce à une amélioration de la dispersion de la charge dans la matrice de caoutchouc et à un abaissement de la viscosité des compositions, d'améliorer leur processabilité à l'état cru, ces agents, utilisés par exemple à un taux préférentiel compris entre 0,5 et 3 pce, étant par exemple des alkylalkoxysilanes (notamment des alkyltriéthoxysilanes comme par exemple le 1-octyl-triéthoxysilane commercialisé par la société Degussa-Hüls sous la dénomination Dynasylan Octeo ou le 1-hexa-décyl-triéthoxysilane commercialisé par la société Degussa-Hüls sous la dénomination Si216), des polyols, des polyéthers (par exemple des polyéthylèneglycols), des amines primaires, secondaires ou tertiaires (par exemple des trialcanol-amines), des polyorganosiloxanes hydroxylés ou hydrolysables, par exemple des α,ω -dihydroxy-polyorganosiloxanes (notamment des α,ω -dihydroxy-polydiméthylsiloxanes).

II-5. Préparation des compositions de caoutchouc

Les compositions sont fabriquées dans des mélangeurs appropriés, en utilisant deux phases de préparation successives bien connues de l'homme du métier : une première phase de travail ou malaxage thermo-mécanique (phase dite "non-productive") à haute température, jusqu'à une température maximale (notée T_{\max}) comprise entre 110°C et 190°C, de préférence entre

130°C et 180°C, suivie d'une seconde phase de travail mécanique (phase dite "productive") à plus basse température, typiquement inférieure à 110°C, par exemple entre 60°C et 100°C, phase de finition au cours de laquelle est incorporé le système de réticulation ou vulcanisation.

5

Le procédé de fabrication selon l'invention est caractérisé en ce qu'au moins la charge renforçante et l'agent de couplage sont incorporés par malaxage à l'élastomère diénique au cours de la première phase dite non-productive, c'est-à-dire que l'on introduit dans le mélangeur et que l'on malaxe thermomécaniquement, en une ou plusieurs étapes, au moins ces différents constituants de base jusqu'à atteindre une température maximale comprise entre 110°C et 190°C, de préférence comprise entre 130°C et 180°C.

10

A titre d'exemple, la première phase (non-productive) est conduite en une seule étape thermomécanique au cours de laquelle on introduit, dans un mélangeur approprié tel qu'un mélangeur interne usuel, tous les constituants de base nécessaires, les éventuels agents de recouvrement ou de mise en œuvre complémentaires et autres additifs divers, à l'exception du système de vulcanisation. La durée totale du malaxage, dans cette phase non-productive, est de préférence comprise entre 1 et 15 min. Après refroidissement du mélange ainsi obtenu, on incorpore alors le système de vulcanisation à basse température, généralement dans un mélangeur externe tel qu'un mélangeur à cylindres; le tout est alors mélangé (phase productive) pendant quelques minutes, par exemple entre 2 et 15 min.

20

La composition finale ainsi obtenue est ensuite calandree, par exemple sous la forme d'une feuille ou d'une plaque, notamment pour une caractérisation au laboratoire, ou encore extrudée, pour former par exemple un profilé de caoutchouc utilisé pour la fabrication de semi-finiés tels que des bandes de roulement, des nappes sommet, des flancs, des nappes carcasse, des talons, des protecteurs, des chambres à air ou des gommes intérieures étanches pour pneu sans chambre.

25

La vulcanisation (ou cuisson) est conduite de manière connue à une température généralement comprise entre 130°C et 200°C, sous pression, pendant un temps suffisant qui peut varier par exemple entre 5 et 90 min en fonction notamment de la température de cuisson, du système de vulcanisation adopté, de la cinétique de vulcanisation de la composition considérée ou encore de la taille du pneumatique.

30

Le système de vulcanisation proprement dit est préférentiellement à base de soufre et d'un accélérateur primaire de vulcanisation, en particulier d'un accélérateur du type sulfénamide. A ce système de vulcanisation de base peuvent venir s'ajouter, incorporés au cours de la première phase non-productive et/ou au cours de la phase productive, divers accélérateurs secondaires ou activateurs de vulcanisation connus tels que par exemple oxyde de zinc, acide

40

stéarique, dérivés guanidiques, etc. Le soufre est utilisé à un taux préférentiel compris entre 0,5 et 10 pce, plus préférentiellement compris entre 0,5 et 5,0 pce, par exemple entre 0,5 et 3,0 pce lorsque l'invention est appliquée à une bande de roulement de pneumatique. L'accélérateur primaire de vulcanisation est utilisé à un taux préférentiel compris entre 0,5 et 10 pce, plus préférentiellement compris entre 0,5 et 5,0 pce en particulier lorsque l'invention s'applique à une bande de roulement de pneumatique.

Il va de soi que l'invention concerne les compositions de caoutchouc précédemment décrites tant à l'état dit "cru" (i.e., avant cuisson) qu'à l'état dit "cuit" ou vulcanisé (i.e., après réticulation ou vulcanisation).

Les compositions conformes à l'invention peuvent être utilisées seules ou en mélange avec toute autre composition de caoutchouc utilisable pour la fabrication de pneumatiques.

15

III. EXEMPLES DE REALISATION DE L'INVENTION

III-1. Synthèse de l'hydroxyde métallique renforçant

20

Matériel utilisé :

- réacteur de 5 litres double enveloppe ;
- 25 - moteur d'agitation (Heidolf) ;
- bain thermostaté ;
- essoreuse centrifugeuse (Rousselet - type RC30VxR) ;
- lyophilisateur (Christ Gamma 2-20) ;
- sonde ultrasons 1500W.

30

Précurseurs utilisés :

- éthanol absolu (Prolabo – Réf. 20821.296) ;
- hydroxyde d'ammonium NH_4OH (Fluka – Réf. 09860) ;
- 35 - tétraethoxyorthosilicate (TEOS) (Aldrich – Réf. 13190-2) ;
- hydroxyde d'aluminium AlOOH (boehmite à morphologie bâtonnets) ;
- eau bi-déminéralisée ;

Mode opératoire :

L'hydroxyde métallique de départ (charge référencée "B" dans les essais qui suivent) est un oxyde-hydroxyde d'aluminium (AlOOH - forme cristalline "boehmite") dont les particules secondaires (agrégats) sont formées de particules primaires en forme de bâtonnets de facteur de forme F_2 égal à 4 environ ($L_2 = 40$ nm et $E_2 = 10$ nm) ; ces particules secondaires ont les propriétés de densité et de surface BET indiquées dans le tableau 1 annexé.

Il a été synthétisé selon le mode opératoire connu décrit dans « *Nanostructured ceramic powders by hydrothermal synthesis and their application* », C. Kaya *et al*, Microporous and Mesoporous Materials, 54, pp. 37-49, 2002, à partir d'un précurseur diacétate d'hydroxyaluminium $(CH_3COO)_2Al(OH)$, dans une solution aqueuse d'acide acétique sous pression et température élevées (environ 200°C).

Les particules de charge B sont ensuite recouvertes par des couches uniformes de silice grâce à l'hydrolyse du tétraéthylorthosilicate (TEOS) dans l'éthanol selon la voie "Stoeber".

De manière détaillée, on a procédé comme suit : dans un réacteur de 5 L (litres), muni d'une double enveloppe, 4,47 L d'éthanol sont introduits. La température du milieu est réglée à 40°C par un bain thermostaté relié à la double enveloppe. L'homogénéisation du milieu réactionnel est assurée par une pale Téflon® à six pans, couplée à un moteur tournant à une vitesse de 300 tours/min. Un volume de 168,6 mL d'hydroxyde d'ammonium à 12 M est ensuite ajouté, et 73,2 mL d'eau bidéminéralisée. Le mélange est alors maintenu sous agitation pendant 30 min à 40°C. Une suspension de 25 g d'AlOOH dans 200 mL d'éthanol est alors introduite. Cette suspension est incorporée après avoir été ultrasonifiée à l'aide d'une sonde 1500 W utilisée à 100% de puissance pendant 30 min. Puis 93 mL de tétraéthoxyorthosilicate à 4,47 M sont ajoutés rapidement. Le milieu réactionnel est maintenu sous agitation à une température de 40°C pendant une heure. Le produit est introduit dans l'essoreuse par l'intermédiaire d'une pompe péristaltique à un débit de 30 mL/min afin d'être essoré (vitesse de rotation de l'essoreuse : 600 t/min) puis lavé avec 1 L d'éthanol et 12 L d'eau (débit de la pompe péristaltique : 100 mL/min ; vitesse de rotation de l'essoreuse : 1000 t/min). Il est ensuite séché par lyophilisation selon les conditions suivantes : 48 heures de séchage principal ("main drying") à -15°C et 1,030 mbar ; puis 12 heures de séchage final ("final drying") à 0°C et sous un vide dynamique. Le produit est enfin tamisé (< 400µm).

27 g de particules de AlOOH recouvertes de SiO₂ sont ainsi obtenus. Cette charge, référencée charge C dans les essais qui suivent, a les propriétés de densité et de surface BET indiquées dans le tableau 1.

Caractérisées au MET (microscope électronique à transmission), ces particules se présentent sous forme d'agrégats de particules primaires en forme de bâtonnets, lesdits bâtonnets ayant une longueur moyenne L_2 de l'ordre de 40-50 nm et une épaisseur moyenne E_2 d'environ 10-15 nm ; leur facteur de forme F_2 est donc égal à 4 environ.

5 Pour la caractérisation par MET, on a appliqué à titre d'exemple le mode opératoire qui suit : une prise d'essai de 12 mg de charge a été dispersée avec une sonde ultrasons dans de l'isopropanol. Une goutte de la suspension a été déposée sur une première grille de nickel recouverte d'une membrane pleine de carbone ("formvar"), puis sur une deuxième grille en
10 cuivre recouverte d'une membrane de carbone à trous. Les observations ont été effectuées sur un MET de marque Philipps (réf. CM 200) fonctionnant sous une tension de 200 kV et équipé d'une caméra ("Megaview").

Un diffractogramme de rayons X (générateur à anode tournante Rigaku – RU300 ; tube Cu ;
15 $\lambda = 1,5418 \text{ \AA}$; P 40kV*200 mA ; filtre de Ni) révèle la présence de la phase prédominante de boehmite et d'un halo amorphe de silice. L'analyse par fluorescence X (spectromètre Philipps "PW1400" à dispersion de λ et tube à anode de Sc), réalisée sur un échantillon contenant quelques mg de poudre est compacté sous 10 T de pression avec de l'acide borique afin de former une pastille, donne un pourcentage massique de silice de l'ordre de 20%.

20 Enfin, une analyse RMN permet aisément de vérifier que la couche de silice est bien fixée solidement à l'hydroxyde métallique, par l'intermédiaire de liaisons covalentes. Les spectres RMN sont obtenus de manière connue, sur un spectromètre Bruker ASX 200 MHz, équipé d'un aimant supraconducteur de 4,7 Teslas (fréquence de Larmor du Silicium égale à
25 39,76 MHz). Pour acquérir le signal, les échantillons sous forme de poudre, sont placés dans un porte-échantillon cylindrique en oxyde de zirconium (rotor) d'environ $0,3 \text{ cm}^3$, qui tourne à l'angle magique à une fréquence de 4KHz. Pendant l'observation de ce signal, le découplage haute puissance est employé pour moyenner à zéro les interactions protons-Silicium. Le spectre CPMAS montre un épaulement à -80 ppm non caractéristique de la
30 silice, provenant de la liaison covalente Si-O-Al.

III-2. Préparation des compositions

Les compositions testées ci-après sont préparées comme suit : on introduit l'élastomère diénique (ou mélange d'élastomères diéniques, le cas échéant) dans un mélangeur interne
35 rempli à 70 à 75%, dont la température initiale de cuve est d'environ 90°C ; puis, après un temps approprié de malaxage, par exemple de l'ordre de 1 min, on ajoute tous les autres ingrédients, y compris la charge et l'agent de couplage associé, à l'exception du système de vulcanisation. On conduit alors un travail thermomécanique d'une durée de 12 min environ,

avec une vitesse moyenne des palettes de 70 tours/min, jusqu'à obtenir une température de tombée d'environ 160°C.

On récupère le mélange ainsi obtenu, on le refroidit puis on ajoute le système de vulcanisation (soufre et accélérateur primaire type sulfénamide) sur un mélangeur externe (homo-finiisseur) à 30°C, en mélangeant le tout (phase productive) pendant un temps approprié (par exemple 8 min environ).

Les compositions ainsi obtenues sont ensuite calandrées soit sous la forme de plaques (épaisseur de 2 à 3 mm) de caoutchouc pour la mesure de leurs propriétés mécaniques, soit extrudées sous la forme de bandes de roulement de pneumatiques. La vulcanisation (cuisson) est effectuée à 150°C pendant 40 min, sous pression.

Dans les essais qui suivent, l'hydroxyde métallique renforçant est utilisé à un taux préférentiel supérieur à 50 pce ; il constitue en outre la totalité ou tout au moins plus de 90% en poids de la totalité de la charge renforçante, une fraction minoritaire (moins de 10%) de cette dernière étant constituée par du noir de carbone.

III-3. Essais

20

Le but premier de cet essai est de démontrer la supériorité d'un hydroxyde métallique renforçant tel que décrit précédemment, comparativement notamment à une silice conventionnelle HDS, du point de vue de la cinétique de cuisson.

25 On compare pour cela quatre compositions utilisées pour la fabrication de bandes de roulement. L'élastomère diénique est un SBR préparé en solution (SSBR), comportant 25% en masse de styrène, les motifs polybutadiène présents étant pour 40% des motifs polybutadiènes-1,2 et pour 60% des motifs polybutadiène-1,4 trans ($T_g = -38^\circ\text{C}$).

30 Ces quatre compositions sont sensiblement identiques à la nature près de la charge utilisée :

- composition C-1 : charge A (silice) ;
- composition C-2 : charge B (AlOOH) ;
- composition C-3 : mélange (50/50 en volume) charge A + charge B ;
- 35 - composition C-4 : charge C (charge B recouverte de silice).

Seule la composition C-4 est donc conforme à l'invention.

40 La silice HDS (charge A) choisie pour la composition témoin C-1 est une silice de grade pneumatique présentant de manière connue un très haut pouvoir renforçant ("Zeosil" type

"1165MP" de la société Rhodia), utilisée habituellement pour renforcer des bandes de roulement de pneumatiques tourisme à faible consommation d'énergie.

5 Dans ces différentes compositions, l'agent de couplage TESPT a été introduit à un taux de couverture surfacique sensiblement équivalent, en prenant en compte les différences de densité et de surface BET des charges utilisées, par rapport à la silice de la composition témoin C-1.

10 Les tableaux 2 et 3 donnent successivement la formulation des différentes compositions (tableau 2 - taux des différents produits exprimés en pce), leurs propriétés avant et après cuisson à 150°C pendant 40 min (tableau 3).

15 A la lecture des résultats du tableau 3, on constate que la composition C-4 selon l'invention, comparée à la composition témoin C-1, se caractérise tout d'abord par un rapport de modules (M_{300}/M_{100}) qui est très voisin, par une hystérèse ($\tan(\delta)_{\max}$) légèrement inférieure (donc meilleure), autant d'indices de renforcement connus de l'homme du métier qui attestent du pouvoir renforçant de la charge C (hydroxyde métallique recouvert de silice).

20 Tel n'est pas le cas pour la charge B (hydroxyde métallique brut, non recouvert de silice) de la composition C-2 ni d'ailleurs pour le mélange de silice HDS et de charge B de la composition C-3 qui toutes deux montrent un rapport de modules (M_{300}/M_{100}) inférieur, une hystérèse ($\tan(\delta)_{\max}$) nettement augmentée (donc moins bonne), comparativement à la solution témoin C-1.

25 Surtout, de manière surprenante, la composition de l'invention C-4 révèle une cinétique de vulcanisation (illustrée par le paramètre K) qui est augmentée de manière très sensible (facteur 2,6 environ) par rapport à la silice HDS (base 100 en unités relatives), ramenant ainsi cette dernière à celle usuellement rencontrée sur des compositions de caoutchouc équivalentes renforcées de noirs de carbone.

30 Par ailleurs, si le délai d'induction T_i des compositions C-2 et C-3 (1 min environ) est réduit d'une manière quasiment rédhibitoire du point de vue industriel, comparativement à la solution témoin (10 min), on constate que la composition C-4 de l'invention présente l'avantage notable et tout aussi inattendu de combiner, avec sa cinétique de cuisson (K) largement accélérée, une sécurité au grillage ($T_i = 6,5$ min) qui reste tout à fait acceptable du point de vue de la processabilité industrielle des compositions à l'état cru.

40 Ainsi, l'hydroxyde métallique renforçant précédemment décrit offre aux compositions de l'invention un compromis de propriétés avantageux et inattendu, propriétés que ne laissaient nullement présager, comme démontré dans les exemples précédents, les résultats obtenus

jusqu'ici avec des hydroxydes métalliques, notamment avec des oxydes et/ou hydroxydes d'aluminium voire avec des mélanges de tels oxydes et/ou hydroxydes avec des silices HDS.

5 L'anisométrie préférentielle des particules d'hydroxyde métallique renforçant confère par ailleurs une anisotropie intéressante aux compositions de l'invention, aisément identifiable par comparaison des rigidités selon des tractions dans le sens du calandrage et dans le sens perpendiculaire au calandrage. Une telle anisotropie est avantageusement utilisable pour découpler les propriétés mécaniques des compositions, et donc ajuster la réponse de ces dernières aux modes de sollicitation spécifiques qui peuvent leur être appliqués.

10

Il était jusqu'ici généralement admis que des charges anisométriques étaient insuffisamment renforçantes, incapables du fait de leur taille relativement élevée de remplacer, dans une véritable fonction de charge renforçante, une charge conventionnelle pour pneumatique telle que du noir de carbone ou une silice HDS. Désormais, grâce à l'invention, il devient donc possible de combiner, avec une seule et même charge, renforcement et anisotropie de propriétés des compositions de caoutchouc.

15

Tableau 1

charge :	A	B	C
densité He (g/cm ³)	2.15	2.84	2.65
surface BET (m ² /g)	155	147	176
surface BET (m ² /cm ³)	333	417	466

5

Tableau 2

Composition N°:	C-1	C-2	C-3	C-4
SSBR (1)	100	100	100	100
charge A	52.5	-	26.3	-
charge B	-	74	37.0	
charge C				67
agent de couplage (2)	4.2	5.4	4.8	4.9
noir de carbone (N234)	2	2	2	2
ZnO	2.5	2.5	2.5	2.5
acide stéarique	2	2	2	2
antioxydant (3)	1.9	1.9	1.9	1.9
soufre	1.5	1.5	1.5	1.5
accélérateur (4)	2.5	2.5	2.5	2.5

- (1) SBR solution ;
 (2) TESPT ("Si69" de la société DEGUSSA-HÜLS) ;
 (3) N-1,3 diméthylbutyl N-phénylparaphénylènediamine
 ("Santoflex 6-PPD" de la société Flexsys) ;
 (4) N-cyclohexyl-2-benzothiazylsulfénamide
 ("Santocure CBS" de la société Flexsys).

10

15

Tableau 3.

Composition N°:	C-1	C-2	C-3	C-4
M300/M100	3.0	2.5	2.5	2.8
contrainte rupture (MPa)	18.5	19.2	23.9	15.5
allongement rupture (%)	337	341	460	368
Ti (min)	10	0.9	1.3	6.4
K (min ⁻¹)	0.098	0.172	0.168	0.259
K (unités relatives)	100	176	171	264
Tan(δ) _{max}	0.207	0.397	0.303	0.194

REVENDICATIONS

- 5 1. Composition de caoutchouc à base d'au moins un élastomère diénique, une charge renforçante et un agent de couplage, caractérisée en ce que ladite charge comporte un hydroxyde métallique de synthèse recouvert de silice, le métal de l'hydroxyde étant choisi dans le groupe constitué par Al, Fe, Mg et les mélanges de ces métaux.
- 10 2. Composition selon la revendication 1, l'élastomère diénique étant choisi dans le groupe constitué par les polybutadiènes, les polyisoprènes de synthèse, le caoutchouc naturel, les copolymères de butadiène-styrène, les copolymères de butadiène-isoprène, les copolymères d'isoprène-styrène, les copolymères de butadiène-styrène-isoprène et les mélanges de ces élastomères.
- 15 3. Composition selon les revendications 1 ou 2, l'agent de couplage étant un silane ou un polysiloxane au moins bifonctionnel.
- 20 4. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, le taux (% en poids) de silice de l'hydroxyde métallique représentant entre 5% et 50% du poids total de l'hydroxyde recouvert.
- 25 5. Composition selon la revendication 4, le taux de silice de l'hydroxyde métallique représentant entre 10% et 40% du poids total de l'hydroxyde recouvert.
- 30 6. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, le taux d'hydroxyde métallique dans la composition étant supérieur à 50 pce.
7. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, l'hydroxyde métallique comportant des agrégats (ou particules secondaires) de particules primaires, lesdits agrégats étant de forme anisométrique avec un rapport de forme ($F_1 = L_1/E_1$) supérieur à 2 (L_1 représentant la longueur moyenne et E_1 l'épaisseur moyenne en nombre desdits agrégats).
- 35 8. Composition selon la revendication 7, le rapport de forme (F_1) des agrégats étant supérieur à 3.
9. Composition selon la revendication 8, le rapport de forme (F_1) des agrégats étant compris entre 3 et 10.

10. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, l'hydroxyde métallique comportant des agrégats (ou particules secondaires) de particules primaires, lesdites particules primaires étant de forme anisométrique avec un rapport de forme ($F_2=L_2/E_2$) supérieur à 2 (L_2 représentant la longueur moyenne et E_2 l'épaisseur moyenne en nombre
5 desdites particules primaires).
11. Composition selon la revendication 10, le rapport de forme (F_2) des particules primaires étant supérieur à 3.
- 10 12. Composition selon la revendication 11, le rapport de forme (F_2) des particules primaires étant compris entre 3 et 20.
13. Composition selon l'une quelconque des revendications 10 à 12, L_2 étant comprise entre 10 et 400 nm et E_2 étant comprise entre 5 et 25 nm.
- 15 14. Composition selon la revendication 13, L_2 étant comprise dans un domaine de 20 à 100 nm, et E_2 étant comprise dans un domaine de 10 à 20 nm.
- 15 15. Utilisation à titre de charge renforçante, dans une composition de caoutchouc diénique, d'un hydroxyde métallique de synthèse recouvert de silice, le métal de l'hydroxyde étant
20 choisi dans le groupe constitué par Al, Fe, Mg et les mélanges de ces métaux.
16. Utilisation selon la revendication 15, le taux (% en poids) de silice de l'hydroxyde métallique représentant entre 5% et 50% du poids total de l'hydroxyde recouvert.
- 25 17. Utilisation selon la revendication 16, le taux de silice de l'hydroxyde métallique représentant entre 10% et 40% du poids total de l'hydroxyde recouvert.
18. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 15 à 17, le taux d'hydroxyde
30 métallique dans la composition de caoutchouc étant supérieur à 50 pce.
19. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 15 à 18, l'hydroxyde métallique comportant des agrégats (ou particules secondaires) de particules primaires, lesdits agrégats étant de forme anisométrique avec un rapport de forme ($F_1=L_1/E_1$) supérieur à 2 (L_1
35 représentant la longueur moyenne et E_1 l'épaisseur moyenne en nombre desdits agrégats).
20. Utilisation selon la revendication 19, le rapport de forme (F_1) des agrégats étant supérieur à 3.

21. Utilisation selon la revendication 20, le rapport de forme (F_1) des agrégats étant compris entre 3 et 10.
22. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 15 à 21, l'hydroxyde métallique
5 comportant des agrégats (ou particules secondaires) de particules primaires, lesdites particules primaires étant de forme anisométrique avec un rapport de forme ($F_2=L_2/E_2$) supérieur à 2 (L_2 représentant la longueur moyenne et E_2 l'épaisseur moyenne en nombre desdites particules primaires).
- 10 23. Utilisation selon la revendication 22, le rapport de forme (F_2) des particules primaires étant supérieur à 3.
24. Utilisation selon la revendication 23, le rapport de forme (F_2) des particules primaires étant compris entre 3 et 20.
- 15 25. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 22 à 24, L_2 étant comprise entre 10 et 400 nm et E_2 étant comprise entre 5 et 25 nm.
- 20 26. Utilisation selon la revendication 25, L_2 étant comprise dans un domaine de 20 à 100 nm, et E_2 étant comprise dans un domaine de 10 à 20 nm.
27. Procédé d'obtention d'une composition de caoutchouc diénique à cinétique de vulcanisation améliorée, utilisable pour la fabrication de pneumatiques, dans lequel on incorpore à au moins un élastomère diénique, au moins une charge renforçante et un agent de
25 couplage, ce procédé étant caractérisé en ce que ladite charge comporte un hydroxyde métallique de synthèse recouvert de silice, le métal de l'hydroxyde étant choisi dans le groupe constitué par Al, Fe, Mg et les mélanges de ces métaux, et en ce qu'on malaxe thermomécaniquement le tout, en une ou plusieurs étapes, jusqu'à atteindre une température maximale comprise entre 110°C et 190°C.
- 30 28. Procédé selon la revendication 27, l'élastomère diénique étant choisi dans le groupe constitué par les polybutadiènes, les polyisoprènes de synthèse, le caoutchouc naturel, les copolymères de butadiène-styrène, les copolymères de butadiène-isoprène, les copolymères d'isoprène-styrène, les copolymères de butadiène-styrène-isoprène et les mélanges de ces
35 élastomères.
29. Procédé selon les revendications 27 ou 28, l'agent de couplage étant un silane ou un polysiloxane au moins bifonctionnel.

30. Procédé selon l'une quelconque des revendications 27 à 29, le taux (% en poids) de silice de l'hydroxyde métallique représentant entre 5% et 50% du poids total de l'hydroxyde recouvert.
- 5 31. Procédé selon la revendication 30, le taux de silice de l'hydroxyde métallique représentant entre 10% et 40% du poids total de l'hydroxyde recouvert.
32. Procédé selon l'une quelconque des revendications 27 à 31, le taux d'hydroxyde métallique dans la composition étant supérieur à 50 pce.
- 10 33. Procédé selon l'une quelconque des revendications 27 à 32, l'hydroxyde métallique comportant des agrégats (ou particules secondaires) de particules primaires, lesdits agrégats étant de forme anisométrique avec un rapport de forme ($F_1=L_1/E_1$) supérieur à 2 (L_1 représentant la longueur moyenne et E_1 l'épaisseur moyenne en nombre desdits agrégats).
- 15 34. Procédé selon la revendication 33, le rapport de forme (F_1) des agrégats étant supérieur à 3.
35. Procédé selon la revendication 34, le rapport de forme (F_1) des agrégats étant compris entre 3 et 10.
- 20 36. Procédé selon l'une quelconque des revendications 27 à 35, l'hydroxyde métallique comportant des agrégats (ou particules secondaires) de particules primaires, lesdites particules primaires étant de forme anisométrique avec un rapport de forme ($F_2=L_2/E_2$) supérieur à 2 (L_2 représentant la longueur moyenne et E_2 l'épaisseur moyenne en nombre desdites particules primaires).
- 25 37. Procédé selon la revendication 36, le rapport de forme (F_2) des particules primaires étant supérieur à 3.
- 30 38. Procédé selon la revendication 37, le rapport de forme (F_2) des particules primaires étant compris entre 3 et 20.
- 35 39. Procédé selon l'une quelconque des revendications 36 à 38, L_2 étant comprise entre 10 et 400 nm et E_2 étant comprise entre 5 et 25 nm.
40. Procédé selon la revendication 39, L_2 étant comprise dans un domaine de 20 à 100 nm, et E_2 étant comprise dans un domaine de 10 à 20 nm.

41. Utilisation d'une composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 14 pour la fabrication d'articles finis ou produits semi-finis en caoutchouc.
42. Article en caoutchouc comportant une composition selon l'une quelconque des
5 revendications 1 à 14.
43. Pneumatique comportant une composition de caoutchouc selon l'une quelconque des revendications 1 à 14.
- 10 44. Bande de roulement de pneumatique comportant une composition de caoutchouc selon l'une quelconque des revendications 1 à 14.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2005/007281

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 C08K3/22 C08K9/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C08L C08K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 99/28376 A (COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE; CUSTO) 10 June 1999 (1999-06-10) cited in the application the whole document	1-44
A	DATABASE WPI Section Ch, Week 200113 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A11, AN 2001-115209 XP002322744 & JP 2000 302914 A (OHTSU TIRE & RUBBER CO LTD) 31 October 2000 (2000-10-31) abstract	1-44
A	EP 0 807 603 A (SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED) 19 November 1997 (1997-11-19) page 1, lines 1-20; claims 1,2,14-18	1-44

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

22 September 2005

Date of mailing of the international search report

30/09/2005

Name and mailing address of the ISA
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Sperry, P

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2005/007281

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9928376	A	10-06-1999	AU 1876299 A	16-06-1999
			BR 9814909 A	03-10-2000
			CA 2310133 A1	10-06-1999
			CN 1488931 A	14-04-2004
			CN 1284047 A	14-02-2001
			EP 1034135 A2	13-09-2000
			JP 2001525435 T	11-12-2001
			US 6610261 B1	26-08-2003
JP 2000302914	A	31-10-2000	NONE	
EP 0807603	A	19-11-1997	CA 2205518 A1	16-11-1997
			CN 1169398 A	07-01-1998
			DE 69726788 D1	29-01-2004
			DE 69726788 T2	07-10-2004
			US 6130283 A	10-10-2000

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No
PCT/EP2005/007281

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 C08K3/22 C08K9/06

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 C08L C08K

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	WO 99/28376 A (COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE; CUSTO) 10 juin 1999 (1999-06-10) cité dans la demande le document en entier	1-44
A	DATABASE WPI Section Ch, Week 200113 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A11, AN 2001-115209 XP002322744 & JP 2000 302914 A (OHTSU TIRE & RUBBER CO LTD) 31 octobre 2000 (2000-10-31) abrégé	1-44
A	EP 0 807 603 A (SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED) 19 novembre 1997 (1997-11-19) page 1, ligne 1-20; revendications 1,2,14-18	1-44

☐ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

- "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

22 septembre 2005

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

30/09/2005

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Sperry, P

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/EP2005/007281

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 9928376	A	10-06-1999	AU 1876299 A	16-06-1999
			BR 9814909 A	03-10-2000
			CA 2310133 A1	10-06-1999
			CN 1488931 A	14-04-2004
			CN 1284047 A	14-02-2001
			EP 1034135 A2	13-09-2000
			JP 2001525435 T	11-12-2001
			US 6610261 B1	26-08-2003
JP 2000302914	A	31-10-2000	AUCUN	
EP 0807603	A	19-11-1997	CA 2205518 A1	16-11-1997
			CN 1169398 A	07-01-1998
			DE 69726788 D1	29-01-2004
			DE 69726788 T2	07-10-2004
			US 6130283 A	10-10-2000